

**Kurzbericht Nr. M 268/14-K**  
**Kurzfassung des Prüfberichts M 268/14 vom 28.11.2014**

In dieser Kurzfassung werden einige Prüfergebnisse des Prüfberichts wiedergegeben. Hinsichtlich weiterer Angaben zu Durchführungen, Randbedingungen und den angewandten Normen wird auf den Prüfbericht verwiesen.

- Antragsteller:** Firma Chemotechnik Abstatt GmbH, Beilsteiner Straße 38, 74230 Abstatt
- Mischungsangaben des Estrichmörtels „Thermorapid® Classic Schnellzement“:**

Zement: **Thermorapid® Classic Schnellzement**  
 Mischungsverhältnis: Zement : Gesteinskörnung: 1 : 4 Masse-Teile  
 Gesteinskörnung: Rheinkiesand 0/8 mm, Sieblinie im Bereich A/B<sub>8</sub> nach DIN 1045  
 Wasser/Zementwert: 0,42 Konsistenz (Ausbreitmaß): 14,2 cm nach Hägermann

Die Mischung wurde in einer handelsüblichen Estrichpumpe hergestellt und zur Einbaustelle gepumpt.

**3. Prüfergebnisse:**
**Festigkeiten:**

Biegezug- und Druckfestigkeit an Prismen 4 cm x 4 cm x 16 cm nach DIN EN 13 892-2 (02.03).

	Prüfalter Tage	Biegezugfestigkeit N/mm <sup>2</sup> (Mittelwerte)	Druckfestigkeit N/mm <sup>2</sup> (Mittelwerte)
Praxisgerechte Lagerung: nach 24 Stunden entformt und in Normalklima DIN 50 014-20/65-2 gelagert	3	5,7	49,4
	7	5,6	54,1
	28	6,5	58,8
Normlagerung	28	7,6	74,9

**Feuchtegehalte:**

Messung an 45 und 80 mm dicken Probplatten mit der CM-Methode nach DIN 18560-4 (06.12).

Klima	Dicke der Platten mm	Alter Tage	Feuchtegehalt CM-% <sup>1)</sup>
20/65	45	3	1,2
		7	1,0
	80	3	1,4
		7	1,3
10/80	45	3	1,6
		7	1,6
	80	3	1,8
		7	1,4

<sup>1)</sup> Prüfgutentnahme aus dem ganzen Estrichquerschnitt

**4. Schlussbemerkungen:**

Die in obiger Aufstellung angegebenen Prüfergebnisse beruhen auf Labormessungen, unter baupraktischen Bedingungen können abweichende Ergebnisse erhalten werden.

Der Kurzbericht darf nicht geändert und nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung des Instituts veröffentlicht werden. Dies bezieht sich auch auf eine auszugsweise Veröffentlichung. Der Kurzbericht ist bis zum 30.11.2019 gültig und darf bis zu diesem Datum für Werbezwecke verwendet werden.

Troisdorf, 28.11.2014

  
 Dipl.-Ing. Müller

  
 Dipl.-Ing. Limp